

		Nach Zulassung Z-23.11-1265						Nach DIN V 4108-4 (2/2002)							
Rohdichteklasse		0,5	0,55*	0,6	0,7	0,8	0,9	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4	
kg/dm ³															
Wärmeleitfähigkeit															
in W/mK		0,13	0,14	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,46	0,56
Wärmedurch-	425	0,29	0,31	0,35	0,39	0,44	0,50	0,56	0,39	0,43	0,48	0,54	0,61	0,87	0,97
gangszahlen	365	0,33	0,35	0,40	0,44	0,51	0,57	0,63	0,44	0,49	0,55	0,61	0,69	0,98	1,08
(U-Werte) in	350	0,34	0,37	0,41	0,46	0,53	0,59	0,66	0,46	0,51	0,57	0,64	0,72	1,01	1,11
W/m ² K bei Wand-	300	0,39	0,42	0,48	0,53	0,60	0,68	0,75	0,53	0,58	0,65	0,72	0,82	1,14	1,23
dicke in mm:	250	0,47	0,5	0,56	0,62	0,71	0,79	0,87	0,62	0,68	0,76	0,84	0,94	1,30	1,39
	240	0,48	0,52	0,58	0,64	0,73	0,82	0,90	0,64	0,70	0,79	0,87	0,98	1,34	1,42
	200	0,57	0,60	0,68	0,75	0,85	0,94	1,03	0,75	0,82	0,91	1,01	1,12	1,51	1,58

Wärmeleitfähigkeit:

